

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia	: Polvo Gris
Tamaño Máximo Nominal	: 1,19 mm
Densidad Aparente	: 1,50 ± 0,1 Kg/L

DESCRIPCIÓN:

REPARCROM es un mortero pre-dosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos silicios seleccionados, secos, de granulometría controlada y aditivos especiales, tales como súper plastificantes, adición de polímero, agente acelerante. **REPARCROM** se ha formulado para obtener un mortero de fraguado normal, altamente adherente y baja retracción, para realizar reparaciones en estructuras y elementos de hormigón y mortero.

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado, sólo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Fraguado normal, con baja retracción, buena retención de agua.
- Se puede trabajar sobre cabeza y en superficie vertical.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste e impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.

TABLA de RESISTENCIAS:

Resistencia a Compresión	
Edad	MPa
24 horas	> 6
7 días	> 15
28 días	> 20

USOS O APLICACIONES:

- Reparación de desconches y despuntes en aristas.
- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Revestimiento de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Reparación de muros estucados y radiare afianzados con tránsito medio (en caso de pavimentos, se recomienda realizar pruebas en zonas con tránsito).
- Reparación de nidos de piedra superficiales.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña en encuentros de muro, cielos y pisos.

- Reparación en zonas húmedas, protegiendo del agua directa hasta que el mortero fragüe.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana, conformada por caras planas. En caso de residuos de desmoldante limpie con solución **CROM ECO Muro** y luego lave con abundante agua. Deje secar a condición húmeda superficie seca.

Preparación de REPARCROM:

Prepare, en un recipiente limpio, el mortero con consistencia pastosa, cuatro (4) partes de **REPARCROM** por una (1) de agua, ó 20 % de agua respecto al peso del mortero seco. Para mejorar la adherencia, imprime la superficie con **ACRYLCROM** o con una lechada **ACRYLCROM** : cemento = 1:1.

REPARCROM, se aplica con llana metálica o espátula. Asegúrese que las herramientas estén limpias antes de iniciar la aplicación.

Para superficies planas y finas, use lijas finas no metálicas para dar rugosidad, cuando la superficie esté seca.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca el mortero. No deje elementos como brochas o rodillos con mortero en el agua de lavado, pues se endurecerán.

REPARCROM es pintable en estado endurecido, especialmente compatible con las líneas de látex y esmalte de **CROM S.A.**

RENDIMIENTO:

Un saco de **REPARCROM** rinde aproximadamente 12 a 15 litros de mortero fresco.

ENVASE:

Saco de 25 Kg

ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco y seco, evitando la humedad, la duración es de 6 meses.

Elementos de seguridad en la manipulación.

El producto no contiene elementos peligrosos. Sin embargo, considere las precauciones habituales durante la manipulación de elementos con cemento. **Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.**

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM S.A.** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom-sa.cl.