

## CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Pasta líquida color gris  
Densidad :  $1,85 \pm 0,10$  Kg/L

## DESCRIPCIÓN:

**CROM ESTUCO** es un revestimiento polimérico, compuesto de áridos silicios de granulometría controlada, aglomerantes poliméricos y modificadores reológicos y aditivos. **CROM ESTUCO** está formulado para proveer un revestimiento delgado altamente adhesivo como refuerzo de muros e imprimante para recubrimientos posteriores.

## BENEFICIOS:

- **CROM ESTUCO** posee excelente adherencia a la mayoría de los materiales usados en construcción.
- **CROM ESTUCO** reviste tabiquería entregando una terminación de mortero.
- **CROM ESTUCO** permite disimular imperfecciones superficiales en muros y tabiques.
- **CROM ESTUCO** actúa como base para recubrimientos posteriores en diversos elementos constructivos como hormigón, placas de fibrocemento o yeso, molduras de poliestireno, recubrimientos previos como pintura o estucos, etc.

## CONDICIÓN DE USO:

**CROM ESTUCO** debe ser mezclado previo a su uso para homogeneizar el producto.

**CROM ESTUCO** puede mezclarse con cemento hasta una relación 4:1 **CROM ESTUCO** : cemento en volumen. No agregue agua adicional, pues afectará las propiedades originales. Use mezclador mecánico.

Evite temperaturas extremas o áreas expuestas a sol directo, pues la evaporación rápida afectará la continuidad de la aplicación, pudiendo generarse fisuras no deseadas.

Para usar una malla plástica o de fibra de vidrio como refuerzo, aplique inicialmente una mano de **CROM ESTUCO**, luego coloque la malla

verticalmente con traslape de a lo menos 5 cm, presione sobre la pasta fresca para embeber completamente y aplique una segunda mano de **CROM ESTUCO** para recubrir completamente el sistema de refuerzo. En estas condiciones, considere un consumo de 3 a 4 kg por m<sup>2</sup> en las dos manos.

**CROM ESTUCO** debe ser protegido de condiciones climáticas adversas mientras esté en estado fresco, como temperaturas bajo 5 °C o sobre 35 °C, viento o corrientes de aire.

## CONSUMO:

**CROM ESTUCO**, se aplica en razón aproximada entre 1,5 y 2,0 kg por m<sup>2</sup> de superficie, en un espesor aproximado de 1 mm.

## OBSERVACIONES:

- La acción de **CROM Pasta Estuco** requiere de dosificación, materiales y procedimientos de aplicación adecuados y una protección de curado posterior óptima.
- Agite antes de usar.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
- Proteja el producto de temperaturas extremas y evite contacto directo con el sol.
- Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad, evitando contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua). Si la molestia persiste, consulte un especialista.
- No ingerir.

## DURACIÓN:

- 12 meses en su envase original cerrado.

## UNIDADES DE SUMINISTRO:

- Tineta de 30 kg.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM S.A.** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página [www.crom-sa.cl](http://www.crom-sa.cl).