

<p align="center">DECISIÓN DE ADMISIÓN El 10/01/2006 con el N° 1RH996S1 RENOVACIÓN EL: 01/03/2011</p>	<p align="center">SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PRODUCTOS DE MERCADO MERCADO DE CALZADAS CALZADAS – NF2</p>
<p>Dirección del titular: PEINTURES MAESTRIA Zone Industrielle 1 rue Denis Papin 09100 PAMIERS France</p> <p>Esta decisión atestigua, previa evaluación, que este producto cumple las reglas de certificación NF 058 revisión 7 y los anexos de certificación NF 058 “Señalización horizontal” revisión 11 y la norma NF EN 1436 (NF2) y sus características complementarias.</p> <p>Designación:AXION WALLIS Naturaleza:Pintura Vida útil:400.000 pasadas de ruedas Aplicación sobre el circuito de prueba (RN2):2003</p> <p>La ficha técnica del 19/09/2007 debe anexarse obligatoriamente a esta decisión.</p> <p>Esta decisión es válida hasta el 29/02/2012 reservándose el derecho de controles efectuados por ASCQUER que puede presentar cualquier sanción conforme a las reglas previamente citadas.</p> <p>En virtud de la presente decisión notificada por ASCQUER, AFNOR Certification otorga el derecho de uso de la marca NF a la sociedad beneficiaria, para los productos objetos de la decisión, durante toda la duración de validez y en las condiciones de las reglas generales de la marca NF y las reglas de certificación mencionadas arriba.</p> <p align="right">Para ASCQUER El Delegado General (firma) Gerard DECHAUMET</p>	

**MARCA NF – EQUIPAMIENTOS DE CARRETERA
FICHA TÉCNICA PRODUCTOS DE MARCADO DE CALZADAS**

establecida en aplicación del referencial "NF-Equipamientos de Carretera" – Revisión nº 9 y según las exigencias NF EN 1436 y NF EN 1824

ADMISIÓN Nº 1RH996S1 del 10/01/2006	ACTUALIZACIÓN del 15/09/2007
SOCIEDAD TITULAR PEINTURES MAESTRIA	PRODUCTO AXION WALLIS
ZONE INDUSTRIELLE – RUE DENIS PAPIN 09100 – PAMPIERS FRANCE	Categoría: Naturaleza del producto: Dm 1

DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO

Pintura monocomponente no retrorreflectante de color blanco, de uso exclusivamente urbano sobre revestimientos hidrocarbonados. Aplicación mediante una sola pasada por máquina automotriz. El producto se espolvorea con microesferas.

Condiciones límites de aplicación*: Tº min.: **5°C** Higrometría max.: **80%**

El producto se puede diluir siguiendo las indicaciones del fabricante*

(*Indicaciones proporcionadas por el fabricante bajo su responsabilidad)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO APROBADO

MODO DE APLICACIÓN : Máquina automotriz con una pistola y un distribuidor para espolvorear

DOSIFICACIÓN APLICADA :	<u>PRODUCTO</u>	Dosificación húmeda
Producto de base	100 %	400 g/m2
ESPOLVOREADO :		Dosificación útil
		545 g/m2
Esferas I. (- MB6.B2.T14)	50 %	
Esferas S. (- MB6.B2.T14)	50 %	

N.B. La dosificación consumida de los productos de espolvoreo siempre es superior a la dosificación útil

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS: Tº aire: **24°C** Tº suelo: **31°C** Higrometría: **79%**
Viento: **5 km/h** TIEMPOS DE SECADO: **7 min**

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN: Producto de base
Masa volúmica 1,59 kg/l
Proporción en cenizas 40,6%
Extracto seco 76,0%

RESULTADOS DE LA PRUEBA CONVENCIONAL

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR: N2 OISE Calzadas PARÍS > PROVINCIA PR 15,84 a 16,25
Naturaleza del revestimiento: HORMIGÓN ASLFÁTICO **Aplicación en: 2003** PMT: 0,9 mm

Año	Tráfico (veh/d)	% PL
2003	7549	18%
2004	7600	18%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: (antes de 6 meses para los temporales y tras 1 ciclo climático para los permanentes)

Tipo de apisonamiento Nº de pasadas de ruedas Exigencias:	Visibilidad de noche RETROREFLEXIÓN (mcd.m-2.lx-1)	Adherencia SRT	Visibilidad de día CROMATICIDAD (x) (y)	Qd (mcd.m-2.lx-1)
	150	0,45		130
Estado nuevo	499	0,57	0,319 0,336	234
(P1) 60000	209	0,56	0,327 0,344	176
(P2) 100000	190	0,48	0,325 0,342	157
(P3) 200000	193	0,52	0,327 0,344	161
(P4) 500000	155	0,49	0,326 0,343	147
(P5) 1000000	105 (*) (fuera de la norma)	0,57	0,325 0,340	135
(P4) 400000		Clase S2		Clase Q3

PRUEBAS Y CONSTATAIONES REALIZADAS POR EL L.R.P.C. DE ST. QUENTIN (acreditado COFRAC nº 1-0599)

La red de los L.P.C., organismo técnico responsable, representado por: L.C.P.C./E.S.E.
58 Boulevard Lefebvre 75732 París Cedex 15 Telf: 01 40 43 53 56 Fax: 01 40 43 54 99

MARCADO DE PRODUCTOS

VISAS

Conforme al referencial, cada producto y/o embalaje elemental debe marcarse de forma indeleble. Este marcado implica:

*denominación del producto, número de admisión, número de lote, fecha de fabricación claramente expresada, masa neta o la superficie para los productos prefabricados, nombre del titular e identificación de la fábrica.

*grafismo definido por la tarjeta gráfica de AFNOR tal como se presenta aquí:



Ficha establecida por el LRPC de ST. QUENTIN

D.Krauze (firma)

EI 19/09/2007

El Fabricante: (firma)

EI 26/10/2007

LA PRESENTE FICHA TÉCNICA EMITIDA POR ASQUER NO PUEDE UTILIZARSE EN SOLITARIO. DEBE PRESENTARSE ACOMPAÑADA OBLIGATORIAMENTE DEL CERTIFICADO DE DERECHO DE USO NF DURANTE SU VALIDEZ