

TOPCROM 1

MORTERO AUTONIVELANTE DE PISOS

CARACTERISTICA FISICA:

Apariencia según envases:

Contenido aparente del saco:
POLVO GRIS

Densidad aparente: $1,5 \pm 0,1$ kg/l

Contenido del bidón: LÍQUIDO
BLANCO

Densidad: $1,03 \pm 0,05$ kg/l

Densidad fresca del mortero:

$1,8 \pm 0,1$ kg/l

DESCRIPCION:

TOPCROM 1 es un mortero autonivelante de fraguado rápido, formulado con cemento alta resistencia, árido de cuarzo con granulometría controlada, aditivos especiales y polímero adhesivo en estado líquido, para realizar retapes de nivelación sobre losas de hormigón logrando planeidad y lisura.

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Endurecimiento temprano, libre de problemas de retracción en los espesores recomendados
- Excelente adherencia al hormigón endurecido, sobre superficies limpias.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos

- Permite ser sellado con **SELLACROM A** (Se recomienda para exigencias altas de tránsito).
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste (áridos de cuarzo), y a impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.
- Rápido secado para aplicar otros revestimientos.

USOS O APLICACIONES:

- Reparación de desgaste superficial en losas de hormigón.
- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Revestimiento de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Reparación de radias afinados con tránsito medio (en caso de pavimentos, se recomienda realizar pruebas en zonas con tránsito alto).
- Preparación de losas para recubrimientos como, alfombra, piso flotantes cerámica fina, etc.
- Como recubrimiento de protección sobre membranas impermeabilizantes expuestas. (manejar la consistencia dosificando el agua de amasado)

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:



TOPCROM 1

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana, exenta de polvo y borras. En caso de residuos de desmoldante limpie con solución ácida suave y luego lave con agua abundante. Deje secar a estado húmedo superficie seca.

Preparación de TOPCROM 1:

En un recipiente limpio (Tineta) agregue el contenido del bidón 5 kg y luego adicione paulatinamente con agitación manual, el contenido de 20 kg de mortero en la bolsa. Los componentes se encuentran en la proporción exacta de mezcla para su uso.

MODO DE EMPLEO:

TOPCROM 1, se aplica con llana metálica dentada limpia, en capas sucesivas.

Para aumentar la adherencia, en superficies planas y finas, use lijas finas no metálicas, cuando la superficie este seca. Una vez seco TOPCROM 1 es pintable con pinturas acrílicas de tránsito.

RENDIMIENTO:

Para una superficie de 1 m² requiere aproximadamente 1,7 a 1,9 kg de material por mm de espesor de la capa.

Se recomienda realizar pruebas de ajuste por la rugosidad propia de la superficie a tratar.

ENVASES:

- Juego de 25 kg.

Almacenamiento:

En envase cerrado en lugar fresco, y seco evitando la humedad.


Use elementos de seguridad en la manipulación.

El producto no contiene elementos peligrosos.

Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.

DURACION:

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos  pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.cromcret.cl para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.